


12.11.2004

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 1 1 月 1 2 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 3 8 2 3 5 8
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 3 - 3 8 2 3 5 8]


出 願 人 倉敷紡績株式会社
Applicant(s): 堂ノ脇 靖巳
 川村 健太郎

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 4 年 1 2 月 2 2 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



【書類名】 特許願
【整理番号】 191766
【提出日】 平成15年11月12日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 D06P 5/00
【発明者】
 【住所又は居所】 大阪府寝屋川市下木田町 1 4 番 5 号 倉敷紡績株式会社技術研究所内
 【氏名】 中崎 正広
【発明者】
 【住所又は居所】 大阪府寝屋川市下木田町 1 4 番 5 号 倉敷紡績株式会社技術研究所内
 【氏名】 大島 邦裕
【発明者】
 【住所又は居所】 福岡県筑紫野市大字吉木 1 7 0 7 番 3 8 号
 【氏名】 堂ノ脇 靖巳
【発明者】
 【住所又は居所】 福岡県福岡市南区野間 4 丁目 1 番 3 5 号 グリーンマンション野間 5 1 2 号
 【氏名】 川村 健太郎
【特許出願人】
 【識別番号】 000001096
 【住所又は居所】 岡山県倉敷市本町 7 番 1 号
 【氏名又は名称】 倉敷紡績株式会社
【特許出願人】
 【住所又は居所】 福岡県筑紫野市大字吉木 1 7 0 7 番 3 8 号
 【氏名又は名称】 堂ノ脇 靖巳
【特許出願人】
 【住所又は居所】 福岡県福岡市南区野間 4 丁目 1 番 3 5 号 グリーンマンション野間 5 1 2 号
 【氏名又は名称】 川村 健太郎
【代理人】
 【識別番号】 100086405
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 河宮 治
 【電話番号】 06-6949-1261
 【ファクシミリ番号】 06-6949-0361
【選任した代理人】
 【識別番号】 100103115
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 北原 康廣
 【電話番号】 06-6949-1261
 【ファクシミリ番号】 06-6949-0361
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 163028
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0315358

【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

ポリアミド結合を有する有体物を、水酸基を1ヶ以上含む芳香族誘導体及び金属塩を含む有する水溶液にて、40℃以上の温度で同時に又は別個に処理する工程からなることを特徴とする、ポリアミド結合を有する有体物の着色方法。

【請求項 2】

水酸基を1ヶ以上含む芳香族誘導体が、ジヒドロキシ安息香酸、ジヒドロキシベンズアルデヒド、トリヒドロキシ安息香酸、トリヒドロキシベンズアルデヒド、タンニン酸であることを特徴とする請求項 1 に記載の有体物の着色方法。

【請求項 3】

金属塩が鉄塩であることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の有体物の着色方法。

【請求項 4】

請求項 1 ～ 3 いずれかに記載の方法により着色されたポリアミド結合を有する有体物。

【書類名】明細書

【発明の名称】ポリアミド結合を有する有体物の着色方法および該方法で着色された有体物

【技術分野】

【0001】

本発明は、ポリアミド結合を有する有体物（以下、「ポリアミド有体物」と略称する）の着色方法および該方法で着色された有体物に関する。

【背景技術】

【0002】

繊維を染める方法として草木染めが従来から知られている。草木染めは、天然から抽出したエキス（色素など）を用いて繊維を染める方法である。その際、天然植物抽出エキスからだけでは色目が薄いことから金属イオンなどを用いた媒染、即ち濃色化がしばしば行われる。

【0003】

草木染めの長所としては、天然由来のものであるのでエコロジーであること、そして天然物を使用しているため同系色でも色目の微妙な違いが出る点にある。しかし、工業製品としてみた場合の草木染めの欠点として、耐光堅牢度が悪い、また天然物を使用しているため品質にバラツキがあり色の再現性が困難である点が挙げられる。

【0004】

一方、白髪染め等の染毛の分野では例えば特許文献1に既に公知となっているように、前処理剤（還元剤）、ポリフェノール類、鉄又は銅水溶性塩溶液、酸化剤（過酸化水素）を使用する黒色系の染毛剤が提供されている。しかし特許文献1は、人毛を対象とした白髪染め分野の技術であり、白髪染め等の染毛の分野では染毛の堅牢度はそれほど求められない。

【0005】

染料を使わない着色技術として特許文献2があるが、有機溶媒を使用しており、現在の染色機では対応できないこと（耐酸仕様などの新たな設備投資が必要）、ポリアミド有体物へのダメージ及び環境負荷が大きい欠点がある。

【0006】

特許文献3は、鉄イオンとタンニン酸の反応により青色、黒色に着色した繊維を得ているが、物性（染色堅牢度）についての評価が乏しい。

【特許文献1】特公昭58-45401号公報

【特許文献2】特開2001-055672号公報

【特許文献3】特開2000-143683号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

本発明は上記事情に鑑みなされたもので、染料を使用しないで着色でき耐光堅牢度および再現性に優れたポリアミド有体物の着色方法および該方法で着色されたポリアミド有体物を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0008】

すなわち本発明はポリアミド結合を有する有体物を、水酸基を1ヶ以上含む芳香族誘導体及び金属塩を含有する水溶液にて、40℃以上の温度で処理することを特徴とする、ポリアミド結合を有する有体物の着色方法および該着色方法によって製造された着色されたポリアミド有体物に関する。

【0009】

本発明で使用するポリアミド有体物とは、皮、絹、羊毛またはナイロン等を意味する。有体物の形態は、ワタ、糸、織物、編物、不織布または繊維製品のいずれであってもよい。本発明においてはこのようなポリアミド有体物を水酸基を1ヶ以上含む芳香族誘導体及

び金属塩を含有する水溶液にて、常圧下、40～100℃、好ましくは45～100℃の温度で処理することにより着色する。処理温度が低いと着色が充分でなく、堅牢度も不良である。一方、高すぎると強力低下等の問題が発生するため好ましくない。

【0010】

水酸基を1ヶ以上含む芳香族誘導体は、ヒドロキシ安息香酸、ヒドロキシベンズアルデヒド、ジヒドロキシベンゼン、ジヒドロキシ安息香酸、ジヒドロキシベンズアルデヒド、トリヒドロキシベンゼン、トリヒドロキシ安息香酸、トリヒドロキシベンズアルデヒド、タンニン酸等及びこれらのエステル類が例示できる。これらの物質はナトリウム、カリウム等の塩類となっていてよい。これらの物質は、単独で、又は混合して使用できる。

【0011】

金属塩は、鉄(IIまたはIII)塩、銅塩、アルミニウム塩、ニッケル等の重金属の塩類が使用できる。塩としては、硝酸塩、硫酸塩、塩化物等の無機塩や酢酸塩、クエン酸塩等の有機塩が例示できる。これらの塩類を単独で、又は混合して使用できる。

【0012】

水酸基を1ヶ以上含む芳香族誘導体による処理(以下単に、「水酸基処理」という)と金属塩による処理(以下単に、「金属塩処理」という)は、これらの物質を混合することにより同時に行うこと(以下、「金属塩水酸基同時処理」という)もできるし、別個に行うこともできる。別個に行う場合には、金属塩処理を行った後、水酸基処理してもよいし、水酸基処理した後、金属塩処理を行ってもよい。好ましくは前者の順序で行う。金属塩処理を行った後、または水酸基処理した後、ポリアミド有体物を必ずしも乾燥させる必要はなく、水溶液から取り出した後、水洗し、連続的に次の工程に付することができる。

【0013】

水酸基処理は、水酸基を1ヶ以上含む芳香族誘導体の濃度が0.01～15重量%、好ましくは0.1～5重量%程度の水溶液に、ポリアミド有体物を浸漬することにより行える。浸漬は常圧下、40～100℃、好ましくは45～100℃の温度で0.5～3時間程度行えばよい。浸漬方法以外にも、水酸基を1ヶ以上含む芳香族誘導体含有水溶液をポリアミド有体物にスプレーすることにより該ポリアミド有体物に染み込ませる方法が可能である。

【0014】

金属塩処理は、金属塩の濃度が、水酸基を1ヶ以上含む芳香族誘導体の濃度の0.1～10倍程度の水溶液にポリアミド有体物を浸漬することにより行う。浸漬は常圧下、40～100℃、好ましくは45～100℃の温度で0.5～3時間程度行えばよい。浸漬方法以外にも、金属塩含有水溶液をポリアミド有体物にスプレーすることにより該水溶液をポリアミド有体物に染み込ませる方法が可能である。

【0015】

金属塩水酸基同時処理は、金属塩および水酸基を1ヶ以上含む芳香族誘導体の濃度がそれぞれ上記濃度とする以外、上記金属塩処理または水酸基処理と同様に行えばよい。処理時の温度が低いと着色が充分でなく、堅牢度も不良となる。また高すぎると強力低下等の問題が発生するため好ましくない。水酸基を1ヶ以上含む芳香族誘導体と金属塩は錯体を形成し着色物質となる。これが、ポリアミド結合を有する有体物に強固に結合することにより、堅牢な着色有体物が得られる。

【0016】

金属塩処理溶液、水酸基処理溶液、金属塩水酸基同時処理溶液には、浸透剤、加脂剤、pH調整剤等、通常の染色にて使用される染色助剤等を添加してもよい。浸透剤は、薬剤の繊維内部への浸透性を改善する働きをするものであり、羊毛、絹、ナイロン等を着色する際に0.1～2.5重量%程度使用するようにすればよい。加脂剤は、主に皮革着色後の乾燥時に風合いを損ねない働きをするものであり、牛皮革等の着色の際に0.1～30重量%程度使用するようにするとよい。

【0017】

金属塩処理、水酸基処理後、着色ポリアミド有体物を水洗、乾燥させる。

【0018】

本発明による着色ポリアミド有体物は、連続染色機、液流染色機等の従来公知の装置を使用して着色、製造が可能である。

【0019】

ポリアミド有体物は、上記処理を施すことにより染料なし（無染料）で着色された着色ポリアミド有体物が製造される。その着色されたポリアミド有体物は、耐光堅牢度に優れている。着色は、紺色、黄色、緑、それらの混色、具体的には、こげ茶色、紺色、黄色、赤紫、茶色、ベージュ、灰色、茶色、赤茶、黒等が可能である。それらの着色は、水酸基を1ヶ以上含む芳香族誘導体及び金属塩の種類を選択し、条件を調整することにより、色の選択調整が可能となる。また、水酸基処理又は金属塩処理の条件を高温、高濃度処理とすることにより、色の濃度を濃くでき、低温、低濃度処理とすることにより色の濃度を薄くすることができる。

【発明の効果】

【0020】

染料を使わないことから環境への負荷が低減できる。

濃色化できる。

連続処理での着色が可能である。

再現性が有り、耐光堅牢度に優れている。

【0021】

本発明で使用する水酸基を1ヶ以上含む芳香族誘導体及び金属塩を含有する水溶液を使用して生体蛋白の存在の有無を検出できる。

【0022】

例えば、アルブミン、卵由来（和光純薬工業（株）製）水溶液を定法に基づいてポリアクリルアミドゲル上で電気泳動法にて展開させる。このゲルに、例えば3%の塩化鉄（III）（和光純薬工業（株）製）水溶液に30分間、室温で浸透し、ゲルを洗浄後、0.1%の没食子酸一水和物（和光純薬工業（株）製）水溶液に10分間、室温で浸透させると、展開した蛋白質部分が黒色系に着色し、展開した蛋白質を検出することができる。このような蛋白質の検出の際には、処理温度は5～35℃程度でよい。その他の処理条件は、上記で述べたポリアミド有体物の処理条件と同様の条件、方法を適用できる。

【実施例】

【0023】

（羊毛）

実施例 1

0.2wt% 3,4-ジヒドロキシベンズアルデヒド（和光純薬工業（株）製）、0.5wt%塩化鉄（II）（和光純薬工業（株）製）及び0.2wt%浸透剤（MAC-100S（共栄社化学（株）製））の溶液を調製し、そこへ未処理羊毛織物を入れ、98℃、1時間処理し、水洗、乾燥させた。

。

【0024】

実施例 2

0.5wt% 3,4-ジヒドロキシベンズアルデヒド（和光純薬工業（株）製）、2.5wt%塩化鉄（II）（和光純薬工業（株）製）及び0.2wt%浸透剤（MAC-100S（共栄社化学（株）製））の溶液を調製し、そこへ未処理羊毛織物を入れ、98℃、1時間処理し、水洗、乾燥させた。

。

【0025】

実施例 3

1wt%塩化鉄（III）（和光純薬工業（株）製）及び0.2wt%浸透剤（MAC-100S（共栄社化学（株）製））の溶液を調製し、そこへ未処理羊毛織物を入れ、98℃、1時間処理し、水洗した。次に、0.5wt%没食子酸（和光純薬工業（株）製）及び0.2wt%浸透剤（MAC-100S（共栄社化学（株）製））の溶液を調製し、先に処理した生地を入れ、98℃、1時間処理し、水洗、乾燥した。

【0026】

実施例 4

0.2wt% 3,4-ジヒドロキシベンズアルデヒド (和光純薬工業 (株) 製)、0.4% 酢酸アルミニウム (和光純薬工業 (株) 製) 及び 0.2wt% 浸透剤 (MAC-100S (共栄社化学 (株) 製)) の溶液を調製し、そこへ未処理羊毛織物を入れ、50℃、1時間処理し、水洗、乾燥した。

【0027】

実施例 5

0.2wt% 2,6-ジヒドロキシ安息香酸 (和光純薬工業 (株) 製)、0.4wt% 塩化鉄 (II) (和光純薬工業 (株) 製) 及び 0.2wt% 浸透剤 (MAC-100S (共栄社化学 (株) 製)) の溶液を調製し、そこへ未処理羊毛織物を入れ、50℃、1時間処理し、水洗、乾燥した。

【0028】

実施例 6

0.1wt% 3,4-ジヒドロキシベンズアルデヒド (和光純薬工業 (株) 製)、0.1wt% 2,4-ジヒドロキシベンズアルデヒド (和光純薬工業 (株) 製)、0.2wt% 塩化鉄 (II) (和光純薬工業 (株) 製) 及び 0.2wt% 浸透剤 (MAC-100S (共栄社化学 (株) 製)) の溶液を調製し、そこへ未処理羊毛織物を入れ、50℃、1時間処理し、水洗、乾燥した。

【0029】

比較例 1

処理温度を 30℃で行った以外は、実施例 1 と同様に未処理羊毛織物进行处理した。

【0030】

(牛皮革)

実施例 7

牛皮革 13.6g を没食子酸一水和物 (和光純薬工業 (株) 製) 0.27g、塩化鉄 (III) (和光純薬工業 (株) 製) 0.54g の水溶液 20.4ml に加えて 45℃、30 分処理した。更に加脂剤 (サンドリックス JAK (クラリアントジャパン (株) 製)) 0.82g を反応液に投入し、45℃、30 分間処理して黒に着色した。反応終了後、水洗を 3 回行い、室温にて乾燥させた。

【0031】

比較例 2

牛皮革 13.4g を Acid Black 1 (東京化成工業 (株) 製) 1.6g の水溶液 20.1ml に加えて 45℃、30 分処理した。続いて加脂剤 (サンドリックス JAK (クラリアントジャパン (株) 製)) 0.8g を反応液に投入し、45℃、30 分間処理し、更に 0.8ml のギ酸を加えて 45℃、20 分間処理して濃紺に染色した。反応終了後、水洗を 3 回行い、室温にて乾燥させた。

【0032】

実施例 8

牛皮革 0.3g を 3,4-ジヒドロキシベンズアルデヒド (東京化成工業 (株) 製) 15mg、塩化鉄 (II) (和光純薬工業 (株) 製) 12mg、pH を 6 に調整するために炭酸水素ナトリウム (キシダ化学 (株) 製) 6mg を加えた水溶液 0.9ml に加えて 45℃、30 分間処理した。更に加脂剤 (サンドリックス JAK (クラリアントジャパン (株) 製)) 18mg を反応液に投入し、45℃、30 分間処理して黒色に着色した。反応終了後、水洗を 3 回行い、室温にて乾燥させた。

【0033】

実施例 9

牛皮革 0.3g を 2,4-ジヒドロキシベンズアルデヒド (東京化成工業 (株) 製) 15mg、塩化鉄 (II) (和光純薬工業 (株) 製) 15mg の水溶液 0.9ml に加えて 45℃、30 分間処理した。更に加脂剤 (サンドリックス JAK (クラリアントジャパン (株) 製)) 18mg を反応液に投入し、45℃、30 分間処理して茶色に着色した。反応終了後、水洗を 3 回行い、室温にて乾燥させた。

【0034】

(絹)

実施例 10

3,4-ジヒドロキシベンズアルデヒド (東京化成工業 (株) 製) 0.2g、塩化鉄 (III) (和

光純薬工業(株)製) 0.4g、ノニオン系浸透剤(MAC-100S(共栄社化学(株)製)) 0.05mlを含む水溶液100mlを調製し、この水溶液に絹添付白布2-2号(JIS L 0803) 3.3gを加えて、70℃、60分処理した。反応終了後、水洗し、室温で乾燥させ、灰色サンプルを得た。

【0035】

実施例11

没食子酸一水和物(和光純薬工業(株)製) 0.1g、塩化鉄(II)(和光純薬工業(株)製) 0.1g、ノニオン系浸透剤(MAC-100S(共栄社化学(株)製)) 0.05mlを含む水溶液100mlを調製し、この水溶液に絹添付白布2-2号(JIS L 0803) 3.3gを加えて、70℃、60分処理した。反応終了後、水洗し、室温で乾燥させ、紺色サンプルを得た。

【0036】

実施例12

2,4-ジヒドロキシベンズアルデヒド(東京化成工業(株)製) 0.2g、塩化鉄(II)(和光純薬工業(株)製) 0.4g、ノニオン系浸透剤(MAC-100S(共栄社化学(株)製)) 0.05mlを含む水溶液100mlを調製し、この水溶液に絹添付白布2-2号(JIS L 0803) 3.3gを加えて、70℃、60分処理した。反応終了後、水洗し、室温で乾燥させ、赤茶色サンプルを得た。

【0037】

実施例1~12、比較例1で得られた生地の色をSpectro Color Meter SE2000(日本電子工業(株))で測定し、Labダイアグラムを得た。また、耐光堅牢度試験(JIS L 0842に準拠)及び水堅牢度試験(JIS L 0846に準拠)を行った。結果を表1に示す。

【0038】

【表1】

得られた生地 Lab ダイアグラム及び耐光堅牢度試験結果

実施例	色	L	a	b	耐光堅牢度[級]	水堅牢度[級]
1	こげ茶	19.32	1.07	2.20	4以上	—
2	黒	14.13	0.08	-0.32	4以上	—
3	紺	13.80	0.61	-1.53	4以上	—
4	黄	75.8	-4.2	31.1	4	—
5	赤紫	51.8	12.8	8.3	4	—
6	パージュ	48.2	7.6	13.2	4	—
7	黒	19.21	0.42	-0.62	—	3-4
8	黒	20.48	1.17	0.93	—	—
9	茶	34.37	11.2	10.42	—	—
10	灰	37.92	0.37	6.79	4	—
11	紺	23.42	2.34	-5.13	5	—
12	赤茶	47.98	6.91	13.19	4	—
比較例1	灰	58.13	1.94	3.88	3未満	—
比較例2	濃紺	18.93	0.17	-5.05	—	1

【0039】

(ナイロン)

実施例13

3,4-ジヒドロキシベンズアルデヒド(東京化成工業(株)製) 0.2g、塩化鉄(II)(和光純薬工業(株)製) 0.4g、ノニオン系浸透剤(MAC-100S(共栄社化学(株)製)) 0.05mlを含む水溶液100mlを調製し、この水溶液にナイロン添付白布7号(JIS L 0803) 3.3gを加えて、95℃、60分処理した。反応終了後、水洗し、室温で乾燥させ、赤黒色サンプルを得た。

【0040】

実施例14

没食子酸一水和物(和光純薬工業(株)製)0.1g、塩化鉄(II)(和光純薬工業(株)製)0.1g、ノニオン系浸透剤(MAC-100S(共栄社化学(株)製))0.05mlを含む水溶液100mlを調製し、この水溶液にナイロン添付白布7号(JIS L 0803)3.3gを加えて、95℃、60分処理した。反応終了後、水洗し、室温で乾燥させ、灰色サンプルを得た。

【0041】

実施例15

2,3,4-トリヒドロキシベンゾフェノン(東京化成工業(株)製)0.2g、塩化鉄(II)(和光純薬工業(株)製)0.4g、ノニオン系浸透剤(MAC-100S(共栄社化学(株)製))0.05mlを含む水溶液100mlを調製し、この水溶液にナイロン添付白布7号(JIS L 0803)3.3gを加えて、95℃、60分処理した。反応終了後、水洗し、室温で乾燥させ、緑色サンプルを得た。

【0042】

実施例13~15で得られた生地の色をSpectro Color Meter SE2000(日本電子工業(株))で測定し、Labダイアグラムを得た。また、耐光堅牢度試験(JIS L 0842に準拠)及び水堅牢度試験(JIS L 0846に準拠)を行った。結果を表2に示す。

【0043】

【表2】

得られたナイロン生地の Lab ダイアグラム及び耐光堅牢度試験結果

実施例	色	L	a	b	耐光堅牢度[級]
13	赤黒	21.48	1.49	0.62	4以上
14	灰	31.86	1.90	0.10	4
15	緑	35.19	-0.22	8.48	4以上

【0044】

比較例3~7

没食子酸一水和物(和光純薬工業(株)製)0.17g、塩化鉄(II)(和光純薬工業(株)製)0.17g、ノニオン系浸透剤(MAC-100S(共栄社化学(株)製))0.05mlを含む水溶液84mlを調製し、この水溶液に多織交織布の交織1号(JIS L 0803)2.8gを加えて、95℃、60分処理した。反応終了後、水洗し、室温で乾燥させた。各繊維の種類で得られたLabダイアグラムを表3に示す。表3よりポリアミド有体物以外の素材では着色されなかった。

【0045】

【表3】

得られた多織交織布の Lab ダイアグラム

比較例	繊維の種類	色	L	a	b
3	綿	白	77.59	0.43	3.74
4	アセテート	白	75.23	0.23	4.7
5	レーヨン	白	83.76	-0.02	4.09
6	アクリル	白	76.24	-0.98	5.14
7	ポリエステル	白	83.85	0.11	3.26

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 染料を使用しないで着色でき耐光堅牢度および再現性に優れたポリアミド有体物の着色方法および該方法で着色されたポリアミド有体物を提供すること。

【解決手段】 ポリアミド結合を有する有体物を、水酸基を1ヶ以上含む芳香族誘導体及び金属塩を含有する水溶液にて、40℃以上の温度で処理することを特徴とする、ポリアミド結合を有する有体物の着色方法および該方法で着色されたポリアミド有体物。

【選択図】 なし

特願 2 0 0 3 - 3 8 2 3 5 8

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 1 0 9 6]

1. 変更新月日

1 9 9 0 年 8 月 2 9 日

[変更理由]

新規登録

住 所

岡山県倉敷市本町7番1号

氏 名

倉敷紡績株式会社

特願 2003-382358

出願人履歴情報

識別番号

[503416515]

1. 変更年月日

2003年11月12日

[変更理由]

新規登録

住所

福岡県筑紫野市大字吉木1707番38号

氏名

堂ノ脇 靖巳

特願 2 0 0 3 - 3 8 2 3 5 8

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[5 0 3 4 1 6 5 4 8]

1. 変更年月日

2 0 0 3 年 1 1 月 1 2 日

[変更理由]

新規登録

住 所

福岡県福岡市南区野間 4 丁目 1 番 3 5 号 グリーンマンション

野間 5 1 2 号

氏 名

川村 健太郎